


# BONDAI (BN)

Váha (g/m <sup>2</sup> ) - <i>Weight (g/m<sup>2</sup>)</i>	EN 12127	± 5 %	350
Šířka (cm) - <i>Width (cm)</i>	-----	± 2 %	140
Otěruvzdornost (cykly) <i>Abrasion resistance (rubs)</i>	ISO 12947-2 (Martindale)	± 10 %	150.000
Barevná stálost na světle (modrá stupnice) <i>Light fastness (blue scale)</i>	ISO 105-B02 (Xenotest)	5 - 8	6
Stálost barvy při otěru (stupnice šedé) <i>Fastness to rubbing (grey scale)</i>	ISO 105-X12 (Crockmeter)	4 - 5	4/5
Pilling (2000 cyklů) - <i>Pilling (2000 rubs)</i>	ISO 12945-2	4 - 5	5
Složení - <i>Composition</i>	100% POLYESTER		
<b>Všechny certifikáty - <i>All certificates available</i></b>			
UNI 9175 Class 1 IM EN 1021-1&2 BS 5852 Crib 5 BS 7176 Medium Hazard NF D 60013 AM 18 California TB117:2013  <i>available at antares.cz</i>			
<b>Čištění a údržba potahů - <i>Cleaning and washing</i></b>			
			

# BONDAI (BN)

---

